

ЛЕКЦИЈА 14

.#СКИДАЊЕ СИЛИКОНСКОГ НЕГАТИВА ВЕРТИКАЛНО МОНТИРАНЕ ПЛОШНЕ ФОРМЕ#

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ:Радом на бордурама у првом семестру и њиховим вертикалним монтирањем обезбедили смо могућност да сада скинемо силиконски отисак са зидне бордуре.Савлађује се наношење изолатора,,силикона у неколико слојева,наношење гипса на силикон који слижи као калуп учвршћивач силиконског негатива .

НАСТАВНИ МЕТОД:демонстрација ,рад у групи

ТРАЈАЊЕ:пет академских часова

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД:гипс,силикон

У црквеној уметности често се сусрећемо са потребама узимања отисака са црквенух грађевина.У овом сегменту обрадићемо узимање силиконског негатива са вертикалне равни.

Прва фаза је чишћење подлоге а затим наношење изолатора оно је посебно потребно код камена ако је грубе текстуре.Наноси се поново течни сапун јер он не делује хемијски на камен,наноши се у врло танком слоју који пошто је нанешен треба пропрати водом без трљања(неко наноси восак растопљен у бензину или терпентину).

Силикон се наноси из неколико слојева.Након сушења силикона испод нпр.релефа фиксира се дрвена конструкција,она ће омогућити да се гипс који се набацује не расипа.Пошто је вертикала у питању гипс се не набацује у сасвим течном стању већ се по замесу сачека мало да одради и наноси се широким потезом.Армира се кучином и добро уравња. Постављају се и летве ради лакшег одвајања са силикона .Када се заврши грејање-везивање, лагано се одваја гипсано лежиште силикона, а затим и силикон.Зид око места ливења обезбеђује се најлоном.Површина са које смо скинули отисак се чисти.